

HOJA TÉCNICA



PREMECOL PLASTER DUR SIMIL PIEDRA x 30 Kg

Descripción: Revestimiento acrílico de apariencia pétreo natural para proteger y decorar fachadas muros y cielorrasos interiores y exteriores. Sus componentes de base acrílica, aditivos y minerales otorgan máxima resistencia a los agentes climáticos, flexibilidad y dureza superficial.

→ Ideal para lograr efectos decorativos en todo tipo de muros.

→ Absorbe microfisuras.

→ Lavable

→ Impermeable

Soporte: Se aplica sobre revoques finos o revoques gruesos fratasados, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso, madera, etc.

Los mismos deben estar limpios y secos, libres de cualquier sustancia antiadherente como polvo, grasas, aceites, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libres de óxido y alcalinidad.

En el caso de revoques, éstos no deben presentar fisuras, partes flojas o irregularidades, en ese caso, repararlo previamente.

En el caso de revoques desperejados, rayados o con desniveles se deberá rellenar y emparejar la superficie con una base niveladora o adhesivo Premecol Impermeable aplicado con llana plana o espátula, dejar secar y preceder con la etapa de terminación. En obras nuevas, dejar transcurrir 30 días de ejecutado el revoque para su estabilización.

Recomendaciones: Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.

Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja solicitar el material necesario de una misma partida de producción. Es conveniente realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes. Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas. Preferentemente conviene comenzar el trabajo por los paños pequeños para tomar los tiempos justos de los puntos del material para cada acción y la textura deseada antes de proceder con los paños más representativos.

Datos técnicos:

→ Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C (Fuera de este rango consultar a nuestro Departamento Técnico)

→ Secado al tacto: 1 a 3 Hs.

→ Secado de la superficie: 8 a 12 Hs.

→ Espesor máximo: 2mm.

→ Comportamiento al fuego: No inflamable.

→ Color: Según carta.

→ Densidad aparente: 1,7 Kg/L

→ Consumo aproximado: 2 a 2,2 kg/m² (depende de la planeidad del soporte)

HOJA TÉCNICA

Modo de empleo:

Aplicar una mano de Premecol Plaster Fondo sin diluir color similar al del revestimiento con el fin de homogeneizar la absorción y tonalidad del soporte.

→Aplicación a llana: Luego de que la mano de fondo esté totalmente seca dar una mano sin diluir de Premecol Plaster Dur utilizando llana metálica. Se extiende el material de abajo hacia arriba con la llana en posición oblicua (45° con la pared), la presión ejercida debe ser tal que el espesor del revestimiento sea 2 mm. En paños completos de aproximadamente 2 a 4 m².

Luego de que el material esté casi seco al tacto se procede a planchar las imperfecciones con llana plástica apoyándola suavemente sobre la superficie. Dejar secar nuevamente y aplicar una segunda mano con llana metálica y con el mismo procedimiento.

Luego de transcurridos 5 a 10 minutos, con el material oreado, planchar nuevamente con llana plástica realizando movimientos rectos o circulares según la terminación deseada.

→Aplicación a soplete:

Se aplica diluido con agua al 20% en 1 o 2 manos separadas entre sí 2 a 6 hs. Utilizar compresor con una presión de entre 20 a 30 lbs., pico de 4 a 6 mm. de diámetro ejerciendo pequeños movimientos circulares con el soplete de manera que cada pasada se solape con la anterior. Mantener el pico en posición perpendicular a la pared y a una distancia y velocidad de pasada constantes.

Precauciones: No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el óxido. Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 ó 6 horas posteriores a la aplicación. No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%. Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque utilizando agua y detergente suave.

Presentación: Baldes plásticos de 30 Kgs.
Tambores metálicos de 300 Kgs.

Almacenamiento: En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre tarima de madera: 1 año.

Advertencia: ESTA INFORMACION HA SIDO RECOPI-
LADA DE ACUERDO A NUESTROS ENSAYOS Y
EXPERIENCIA. LAS RECOMENDACIONES NO IMPLICAN
GARANTIA ALGUNA YA QUE LAS CONDICIONES DE
APLICACIÓN ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR QUE EL
PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA EL USO QUE
DESEA DARLE.

Nota: Resultados obtenidos en laboratorio
bajo condiciones ambientales estándar.