

línea Flexo



Flexo Frent

Pintura acrílica con poliuretano impermeabilizante para la protección y terminación de frentes y muros expuestos a la intemperie, Forma una capa muy elástica y resistente Ideal para impermeabilizar fachadas y medianeras de obra nueva o refacciones.

Apto para la impermeabilización, protección y decoración de muros expuestos a la intemperie como fachadas, contrafrentes, medianeras, etc. Sobre soportes tales como revoques, hormigón, albañilería en general, pinturas preexistentes bien adheridas, revestimientos acrílicos, ladrillos vistos, etc.

Presentación	Balde de 20 y 10 lts.
Tipo	Pintura acrílica con PU.
Composición base	Resinas acrílicas elastoméricas con poliuretano.
Usos	Impermeabilización y protección de frentes y muros.

Datos técnicos

- **Temperatura de aplicación:** entre 10°C y 30°C (Fuera de este rango consultar a nuestro Departamento Técnico)
- **Comportamiento al fuego:** No inflamable.
- **Colores:** Blanco
- **Densidad aparente:** 1,30 Kg/L
- **Tiempo de secado al tacto:** 60 min.
- **Tiempo de secado total:** 7 días.
- **Estanqueidad:** sin penetración de agua.
- **Consumo aproximado:** 0.33 lt/m² (imprimación + 2 manos puras)

Soporte

Lavar y limpiar a fondo la superficie hasta dejarla libre de sustancias antiadherentes (polvo, aceites, grasas, etc.) Eliminar también posible presencia de hongos o musgos que impidan la normal adherencia. Si existen eflorescencias producto de humedad contenida en el muro, ésta debe eliminarse previamente. La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes flojas. En el caso de aplicaciones sobre superficies con pinturas acrílicas preexistentes, eliminar los desprendimientos parciales de material dejando solo lo adherido firmemente. En el caso de superficies nuevas dejar transcurrir 30 días antes de la aplicación. En el caso de la existencia de fisuras superiores a 0,5 mm tratarlas previamente con la aplicación de manta elástica o con sellador poliuretánico.

Modo de Empleo

Aplicar una primera mano de imprimación y sellado diluida al 20% con agua limpia, utilizar para la aplicación rodillo, pincel o pistola airless.
Dejar secar (aprox. 2 a 4 hs. dependiendo de las condiciones climáticas y absorción del soporte)
Aplicar 2 manos puras (o con una dilución mínima del 5% en el caso de necesitar ajustar la viscosidad).
Dejar secar entre manos (aprox. 3 a 6 hs)
El número de manos depende del tipo de superficie y modo de aplicación.
Se recomienda no aplicar manos de espesores gruesos

Advertencia: Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.

Precauciones

No utilizar con temperaturas por debajo de los 10°C ni por arriba de los 30°C
No trabajar con exposición directa al sol, con fuertes vientos, lluvia, riesgo de lluvia o heladas.
No aplicar en días de elevada humedad ambiente
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos.
Utilizar guantes de goma y protección ocular.

Rendimiento

0.33 Lt/m² = 3 m²/Lt (Imprimación + 2 manos)
El rendimiento del producto puede variar de acuerdo al estado del soporte y las condiciones de aplicación.

Almacenamiento

Conservar herméticamente cerrado al resguardo de altas temperaturas.

Vencimiento

En envase original cerrado, protegido de la humedad y el calor: 1 año.