

línea Plaster



Base

Base acrílica niveladora para homogeneizar la absorción de agua y el color de los soportes. Mejora la impermeabilidad y disminuye el consumo de revestimiento.

- Mejora la impermeabilidad
- Disminuye el consumo del revestimiento

Presentación	balde plástico 20 lt tambores metálicos 200 lt
Ambiente	interior y exterior
Espesor de aplicac.	2 mm
Soporte	revoques finos o gruesos fratasados
Acabado	rodillo - pinceleta
Color	sistema PlasterCOLOR (600 colores)

Datos técnicos

- **Temperatura de aplicación:** entre 5 °C y 30 °C (fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
- **Secado al tacto:** 1 a 3 hs
- **Secado de la superficie:** 8 a 12 hs
- **Espesor máximo:** 2 mm
- **Comportamiento al fuego:** no inflamable
- **Color:** según carta
- **Densidad aparente:** 1,2 kg/L
- **Consumo aproximado:** 0,2 a 0,4 kg/m² (depende de la planeidad del soporte)

Recomendaciones

Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia. Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja solicitar el material necesario de una misma partida de producción.

Soporte

Se aplica sobre revoques finos o revoques gruesos fratasados. Los mismos deben estar libres de cualquier sustancia antiadherente como polvo, grasas, aceites, etc. El revoque no debe presentar fisuras, partes flojas o irregularidades, en ese caso, repararlo previamente. En obras nuevas, dejar transcurrir 10 días de ejecutado el revoque para su estabilización. De existir partes poco consolidadas, de recubrimientos anteriores como pinturas látex, eliminarlas.

Modo de empleo

Se aplica sobre superficies secas. Agitar el producto en el envase antes de su utilización. Emplear el producto tal como viene de fábrica, en ningún caso debe diluirse con agua. Se utiliza rodillo o pincel.

Rendimiento

100 m² por balde de 20 lt.

Precauciones

No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el óxido. Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 ó 6 horas posteriores a la aplicación. No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%. Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque utilizando agua y detergente suave.

Almacenamiento

En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre tarima de madera: 1 año.

Nota: resultados obtenidos en laboratorios bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.