

línea **Plaster****Forma** | Rulato | Travertino

Revestimiento acrílico texturable para proteger y decorar fachadas, muros y cielorrasos interiores y exteriores. Según su modo de aplicar admite terminaciones rulato (circular) o travertino (recto). Sus componentes de base acrílica, aditivos y minerales otorgan máxima resistencia a los agentes climáticos, flexibilidad y dureza superficial.

- Ideal para lograr efectos decorativos en todo tipo de muros.
- Absorbe microfisuras.
- Impermeable
- Lavable

Presentación	baldes plásticos 30 kg
	tambores metálicos 300 kg
Ambiente	interior y exterior
Espesor de aplicac.	3 mm
Soporte	revoques finos o fratasados
Acabado	rulato - travertino - proyectado planchado
Color	sistema PlasterCOLOR (600 colores)

**Datos técnicos**

- **Temperatura de aplicación:** entre 5 °C y 30 °C  
(fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
- **Secado al tacto:** 1 a 3 hs
- **Secado de la superficie:** 8 a 12 hs
- **Espesor máximo:** 2 mm
- **Comportamiento al fuego:** no inflamable
- **Color:** según carta
- **Densidad aparente:** 1,7 kg/L
- **Consumo aproximado:** 1,8 a 2 kg/m<sup>2</sup>  
(depende de la planeidad del soporte)

**Recomendaciones**

Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia. Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja solicitar el material necesario de una misma partida de producción. Es conveniente realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes. Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas. Preferentemente conviene comenzar el trabajo por los paños pequeños para tomar los tiempos justos de los puntos del material para cada acción y la textura deseada antes de proceder con los paños más representativos.

**Soporte**

Se aplica sobre revoques finos o revoques gruesos fratasados, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso, madera, etc. Los mismos deben estar limpios y secos, libres de cualquier sustancia antiadherente como polvo, grasas, aceites, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libres de óxido y alcalinidad.

En el caso de revoques, éstos no deben presentar fisuras, partes flojas o irregularidades, en ese caso, repararlo previamente. En el caso de revoques desparejos, rayados o con desniveles se deberá rellenar y emparejar la superficie con una base niveladora o adhesivo Premecol Impermeable aplicado con llana plana o espátula, dejar secar y proceder con la etapa de terminación. En obras nuevas, dejar transcurrir 30 días de ejecutado el revoque para su estabilización.

**Modo de empleo**

Aplicar una mano de Premecol Plaster Base sin diluir color similar al del revestimiento con el fin de homogeneizar la absorción y tonalidad del soporte.

**Aplicación a llana:** luego de que la mano de fondo esté

totalmente seca dar una mano sin diluir de Premecol Plaster Forma utilizando llana metálica. Se extiende el material de abajo hacia arriba con la llana en posición oblicua (45° con la pared), la presión ejercida debe ser tal que el espesor del revestimiento sea 2 mm. En paños completos de aproximadamente 2 a 4 m<sup>2</sup>. Luego de que el material esté casi seco al tacto se procede a la terminación únicamente con llana plástica.

**Para terminación Rulato:** efectuando movimientos circulares.  
**Para terminación travertino:** efectuando movimientos rectos verticales u horizontales.

**Aplicación a soplete:** se aplica diluido con agua al 20% en 1 o 2 manos separadas entre sí 2 a 6 hs. Utilizar compresor con una presión de entre 20 a 30 lbs., pico de 4 a 6 mm. de diámetro ejerciendo pequeños movimientos circulares con el soplete de manera que cada pasada se solape con la anterior. Mantener el pico en posición perpendicular a la pared y a una distancia y velocidad de pasada constantes.

**Nota:** resultados obtenidos en laboratorios bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.

### Precauciones

No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el óxido. Asegurarse de que la temperatura no baje de 5 °C las primeras 4 ó 6 horas posteriores a la aplicación. No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%. Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque utilizando agua y detergente suave.

### Almacenamiento

En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre tarima de madera: 1 año.