

línea
Revestimientos

Revoque fino interior

El REVOQUE FINO INTERIOR PREMECOL es un producto listo para usar en forma manual predosificado industrialmente a base de cal - cemento, áridos de granulometría seleccionada y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia.

Presentación	envases de papel de 25 kg
	envases de polietileno de 5 kg
Espesor de aplicac.	3 mm
Soporte	Revoque grueso fratasado o peinado
Acabado	liso con fieltro
Color	blanco grisáceo

Datos técnicos

- **Conforme a I.R.A.M 1854:2007:** si
- **Temperatura de aplicación:** entre 5 °C y 30 °C (fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
- **Tiempo de vida de la mezcla:** 48 hs
- **Espesor máximo:** 3 mm
- **Color:** blanco grisáceo.
- **Granulometría:** < 0,6 mm
- **Densidad aparente del polvo:** 1400 kg/m³
- **Densidad aparente de la mezcla húmeda:** 1750 kg/m³
- **Agua de amasado:** 28 a 32%
- **Fraguado inicial:** 24 hs
- **Endurecimiento:** 7 días (puede variar según el sustrato y las condiciones climáticas)
- **Consumo aproximado:** 2 a 3 kg/m² (depende de la planeidad del soporte)

Soporte

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. Comprobar la firmeza del mismo y en el caso de existir fisuras, tratarlas previamente con sellador vinílico. En el caso de existir partes flojas, repararlas previamente. En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

Composición

Cal hidratada con alto contenido de óxido de calcio, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos mejoradores de las prestaciones y la trabajabilidad.

Preparado de la mezcla

Cada 25 kgs de revoque se utilizan de 7 a 8 lts de agua o su equivalente 1,4 - 1,6 lts de agua por cada 5 kg de producto. Preparar en balde de albañil o mezcladora colocando primero el agua y luego el revoque fino a la cal, mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos, dejar reposar durante 10 min. para que reaccionen los aditivos y antes de utilizar remezclar.

Campos de aplicación

Revoque fino a la cal (3 mm de espesor) listo para usar en terminaciones de muros y cielorrasos interiores sobre soportes de revoques gruesos convencionales logrando una superficie plana y lista para ser pintada.

Colocación

Humedecer la superficie a revocar para evitar que el sustrato

absorba agua de la mezcla y genere problemas de adherencia. Colocar mezcla sobre el fratás y extenderla sobre el soporte, una vez obtenido el tirado adecuado proceder a la terminación con fratás, fieltro o llana.

En sustratos muy absorbentes o expuestos al sol o a la acción de fuertes vientos se recomienda humedecerlo con abundante agua, pero sin llegar a saturarlo (no debe exudar agua), de esta manera se evita el secado brusco que ocasionaría fisuras o desprendimientos por contracción.

Los soportes deben presentarse compactos, firmes, limpios y lo suficientemente secos y fraguados.

Ante la presencia de grietas o fisuras se recomienda sellarlas con Aditivo plastificante multiacción Premecol para que no se repitan sobre la superficie del revoque fino a la cal.

Este producto puede ser colocado sobre soportes tales como revoque monocapa 2en1, revoque grueso de cemento o cemento y cal, siempre y cuando los mismos estén lo suficientemente fraguados.

Durante la colocación se recomienda mantener un espesor uniforme de 2 mm.

DEMASIADA HUMEDAD O BAJAS TEMPERATURAS (INFERIOR A 5 °C) PUEDEN CAUSAR IRREGULARIDADES EN LA COLOCACIÓN.

Precauciones

- No aplicar en juntas de placas colocadas sobre yeso, madera, superficies metálicas, goma, etc. o con vibraciones extremas.
- No utilizar con temperaturas inferiores a los 4 °C o superiores a los 30 °C, ni en días lluviosos, muy húmedos, con riesgo de helada o exposición directa al sol.
- No utilizar con riesgo de agua estancada.
- No aplicar con condiciones de fuertes vientos.
- No agregar arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- No agregar agua adicional si el producto queda seco en el balde de albañil luego del amasado inicial.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
- Almacenar en lugar cubierto, seco y ventilado.

Almacenamiento

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

Nota: resultados obtenidos en laboratorios bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.